

Krautol Mineralputz R, K

Минеральная декоративная штукатурка с бороздчатой и зернистой структурой для наружных и внутренних работ в системах теплоизоляции Krautherm A и Krautherm B.

Область применения

Применяется в качестве финишной структурируемой штукатурки на фасадах зданий, в том числе в системах теплоизоляции СФТК Krautherm, а также для бетона, старых минеральных штукатурок (цементные и известково-цементные), гипсокартонных плит и гипсовых штукатурок внутри помещения.

Не подходит для поверхностей из пластмассы или дерева.

Свойства продукта

- Паропроницаемая
- Атмосферостойкая
- Низкий расход

Технические характеристики

паропроницаемость, не менее 0,035 мг/м.ч.Па

водопоглощение, не более 15%.

прочность при сжатии, не менее 4,5 Мпа

прочность сцепления с основанием, не менее 0.35 Мпа

марка по морозостойкости, не менее F50 циклов

Хранение

В сухом, прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев

Цветовые тон

Светло-серый

Техническая информация- Состояние на декабрь 2016

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия оснований и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru

Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, сухим, чистым, прочным с несущей способностью, без разделяющих веществ (например жира). Армирующий слой должен затвердеть.

Новые выравнивающие минеральные штукатурки необходимо выдержать в течение 2 - 4 недель. На базовый армирующий состав Krautol Thermofassade Universal необходимо нанести предварительное покрытие Quarzgrund. При нанесении на иные минеральные армирующие массы, бетонные поверхности, гладкие минеральные старые штукатурки, гипсовые штукатурки и гипсокартонные плиты требуется предварительное грунтование материалом Krautol Grundierung. Очень сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно загрунтовать Krautol Grundierung

Условия применения

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30 °C.

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Расход

Krautol Mineralputz K 15 - 2,1 кг/м²

Krautol Mineralputz K 20 - 2,3 кг/м²

Krautol Mineralputz R 20 - 2,5 кг/м²

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные применением.

Чистка инструментов

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Упаковка

Мешки 25 кг

Подготовка материала

Содержимое упаковки добавить в 5,0 - 6,0 л чистой холодной воды и перемешать медленно вращающейся мешалкой до образования однородной массы без комков. Оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию, добавив воды. Время применения материала около 2 часов. Не разбавлять уже застывающий материал водой!

Сведения об опасности / указания по безопасности

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки /маску. При попадании внутрь сразу

Производитель

ООО «ДАВ-Малино». Российская Федерация, 142850, Московская область, Ступинский район, поселок Малино, Воскресенское шоссе, владение 23, строение 1

Техническая информация Состояние на декабрь 2016

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия оснований и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru

Krautol Mineralputz R, K

Способ нанесения

Работать в технике «мокрое по мокрому». Избегать видимых наложений. Приготовленный раствор нанести сплошным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали и снять избыток до толщины слоя по величине зерна. Сразу после этого структурировать поверхность с помощью пластиковой или деревянной терки равномерными круговыми, горизонтальными или вертикальными движениями. Во избежание различия в структуре всегда работать одним и тем же инструментом. Чтобы избежать видимых наложений, необходимо поставить достаточное количество работников на каждый участок.

Для окраски фасада необходимо применять соответствующую фасадную краску из линейки Krautol

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта). Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.

Указания

Для защиты от дождя во время сушки рекомендуется защищать штукатурку, например, тентом. Штукатурки Krautol Mineralputze не предназначены для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.