

## Krautol Unterputz

Минеральный состав для выравнивания и оштукатуривания

### Область применения

Штукатурная смесь на минеральной основе для толстослойного выравнивания основания.

Может применяться в качестве выравнивающей раствора для исправления дефектов или выравнивания поверхности минеральных оснований.

### Свойства продукта

- высокая паропроницаемость
- длительное время применения,
- минеральное связующее на цементной основе с улучшающими адгезию добавками,
- отличная удобоукладываемость,
- тщательно продуманная комбинация заполнителей.

### Технические характеристики

прочность сцепления с основанием (бетон), более 0,5 Мпа  
деформация усадки, не более 1,0 мм/м  
марка по морозостойкости, не менее F50 циклов

### Хранение

В сухом, прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей  
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок.  
12 месяцев

### Цветовые тон

Серый

### Техническая информация- Состояние на декабрь 2016

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия оснований и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru)

### Подготовка основания

Основание (кирпичная кладка, бетон или прочные минеральные покрытия) должно быть чистым, сухим, обладать несущей способностью. Загрязнения и разделяющие вещества (например, жир), необходимо удалить. Повреждённые, отслаивающиеся покрытия и структурные штукатурки необходимо по возможности удалить. Пустоты в штукатурке необходимо отбить и заштукатурить заподлицо. Сильно впитывающие поверхности, поверхности с песчаной и меловой осыпью необходимо тщательно очистить до прочного основания и нанести грунтовочный состав Krautol Grundierung

### Условия применения

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.  
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.  
Krautol Unterputz высыхает за счёт гидратации и физических процессов, т.е. за счёт испарения воды, используемой при замешивании. Поэтому в прохладное время года и при высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

### Расход

Штукатурного покрытия: 1,4 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.  
Здесь приводятся примерные величины расхода, необходимо учитывать отклонения, обусловленные особенностями объекта и условиями применения.

### Чистка инструментов

Сразу после применения почистить инструменты водой.

### Упаковка

Мешки 25 кг

### Подготовка материала

Krautol Unterputz может перемешиваться подходящими смесителями непрерывного действия или вручную с помощью мощной, медленно вращающейся мешалки. Необходимо смешать продукт с чистой холодной водой до образования однородной массы без комков. Замешанный материал оставить примерно на 5 минут и ещё раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию с помощью небольшого количества воды. Количество воды: 5-6 л на мешок 25 кг. В зависимости от погодных условий, время применения составляет ок. 2-х часов. Ни в коем случае не разбавлять уже застывший материал водой.

### Сведения об опасности / указания по безопасности

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки /маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не вдыхать пыль.

### Производитель

ООО «ДАВ-Малино». Российская Федерация, 142850, Московская область, Ступинский район, посёлок Малино, Воскресенское шоссе, владение 23, строение 1

### Техническая информация: Состояние на декабрь 2016

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия оснований и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru)

### Нанесение материала (штукатуривание)

Нанесите раствор Krautol Unterputz штукатурной машиной или кельмой, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием, разровняйте с нажимом раствор правилом "по маякам". Предыдущий слой штукатурки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя штукатурного раствора.

Наносить раствор при температуре ниже +5°C не рекомендуется! Время готовности к последующему нанесению слоя или укладке плитки при толщине слоя 1 см и нормальной температуре, влажности и поглощающей способности основания – от 24 часов. Если выравниваемое основание находится под воздействием солнца или ветра, рекомендуется увлажнить поверхность холодной водой для предотвращения преждевременного схватывания раствора, а так же следует увлажнять поверхность материала для предотвращения появления усадочных трещин. Нанесенный слой необходимо защитить от дождя и мороза.

### Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта). Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.

### Указания

Для защиты от дождя во время фазы высыхания строительные леса необходимо покрыть тентом